

# MURSAN SILICATI

Pittura ai silicati speciale per esterni

## Campi di Applicazione

- Superfici esterne trattate con intonaci deumidificanti (**Mursan® M1+M2**).
- Superfici esterne di particolare pregio storico – artistico.
- Superfici esterne con intonaci civili in malta bastarda, calce e cemento.

## Descrizione

**MURSAN® SILICATI** è una pittura minerale per facciate e pareti dotata di un altissimo Potere traspirante ma permeabile al vapore acqueo. E' dotata di una elevata idrorepellenza e capacità di resistenza allo sporco. Garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici ed è stabile alla luce ed ai raggi ultravioletti. Ha una alta adesione al supporto minerale.

## Composizione

**MURSAN® SILICATI** è composta da silicati di potassio inorganici stabilizzati e idrofobizzati, contiene particolari leganti organici in misura inferiore al 5%, resistenti agli alcali e stabili alla luce. Aspetto del film opaco. Residuo secco in peso 53,80 ± 0,2%.

## Colore

Bianco e tinte come da tavola colori su richiesta.

## Diluizione e consumi

Il prodotto va diluito con acqua al 20%-30%. Resa: 5 - 7 mq. con 1 litro a una mano;  
2 - 4 mq. con 1 litro in due mani.

## Avvertenze

Applicare a temperature comprese fra gli 8° e 35°. Proteggere la facciata tinteggiata da Pioggia battente fino a stagionatura completa del prodotto. Evitare il contatto con superfici in vetro e alluminio. Fare una fornitura completa del prodotto in tinta per evitare differenze di tonalità. Applicare a temperature costanti.

## Confezioni

In fustini da 15 litri.

## Indurimento

Superficiale 2 ore, sovraverniciabile in 12 ore, in profondità 18 – 24 ore.

## Modalità d'uso

1. In caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in dispersione sintetica, asportarli completamente fino all'intonaco.  
Su supporti vecchi, degradati e non omogenei, spazzolare accuratamente e rimuovere tutti gli incoerenti.
2. Applicare successivamente una mano di fondo con **Mursan® Fissativo ai silicati** (disponibile in latte da 5 o 10 litri) diluita in rapporto di 1 litro di prodotto con 1 o 2 litri di acqua (a seconda del supporto)
3. Applicare 2 mani di **Mursan® Silicati** diluite al 20% - 30% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*