

MURSAN® MF 1

FIBRA POLIACROMITRILICA DI RINFORZO PER INTONACI CEMENTIZI O A CALCE

Campi di Applicazione	Per malte cementizie, a base calce e per malte additivate con reagente macroporoso Mursan® M2 per intonaci ad elevata traspirabilità su murature soggette a umidità di risalita capillare
Descrizione	Mursan® MF 1 è una fibra da miscelare in betoniera durante l'impasto della malta da intonaco allo scopo di migliorarne la lavorabilità, la consistenza e ridurre l'effetto di cavillature durante l'essiccazione dell'intonaco. Migliora l'applicazione della malta per spessori superiori a 2 cm. Aumenta la resistenza dell'intonaco agli agenti chimici e atmosferici.
Composizione	Mursan® MF 1 è una miscela polimerica a base di polipropilene, additivata e trattata in modo speciale. Misure: da 6 e 8 mm. di lunghezza.
Confezioni	In buste da 200 grammi.
Consumi	N° 1 busta da 200 grammi per circa 230 –250 kg. di malta (utilizzo per ciclo Mursan® M1+M2).
Modalità d'uso	Utilizzo durante il ciclo Mursan® M1+M2 : A. Miscelare nel primo impasto di sabbia e cemento in betoniera 1 busta da 200 grammi di fibra Mursan® MF 1 sparpagliando bene per evitare la formazione di grumi e procedere, successivamente, l'additivazione del reagente Mursan® M2 come da modalità descritte nella scheda tecnica Mursan® M1+M2 . B. A malta pronta, applicare l'intonaco fibrorinforzato con passaggi di max 2 cm per volta.
Voci di Capitolato	Come da scheda tecnica Mursan® M1+M2 con l'aggiunta di fibra poliacromitrilica Mursan® MF 1 per aumentare l'aderenza dei leganti a la resistenza agli agenti atmosferici e chimici.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.